



## ARGAMASSA AUTONIVELANTE

### Introdução:

A Argamassa Autonivelante é produzida sem a adição de areia de origem marítima, a eliminação dos sais marinhos apresenta diversas vantagens, nomeadamente a ausência de eflorescências.

Dada a sua grande fluidez as tarefas de aplicação são minimizadas.

É constituída por areia 0/4, produzida na britadeira da Malhadinha, cimento, adições, água e adjuvantes especiais, que permitem a autonivelação sem segregação nem exsudação.

### Vantagens:

- Ausência de eflorescências;
- Apto para todos os tipos de pavimento;
- As tarefas de espalhamento são reduzidas;
- Aplicada por bombagem ou descarga directa;
- Permite pisar após 24 horas;
- Redução da fissuração.

### Modo de aplicação:

A Argamassa Autonivelante é bombeada através de uma autobomba convencional. A argamassa espalha-se de uma forma homogeneia ao longo do pavimento, sendo necessário apenas regularizar a superfície da argamassa para retirar as bolhas de ar.

### Campos de aplicação:

- Enchimento/nivelamento de pavimentos sobre suporte de betão ou betonilhas.



### Características técnicas:

Resistência à Compressão	Teor de Cloretos	Dmáx	Consistência	Massa Volúmica	Tempo de Abertura	Teor de Ar	Razão A/C
≥ 16 MPa	≤ 0,1 %	4 mm	≥ 230 mm	2200 ± 200 Kg/m <sup>3</sup>	≥ 120 min	9 a 12 %	0,8 – 1,0



Madeira Inerte - Extracção de Saibro, Lda.  
Caminho da Ribeira Grande, nº 79  
Santo António, Funchal 9020-114  
Madeira, Portugal  
E-mail: geral@madeirainerte.pt  
Web: www.madeirainerte.pt  
Telefone: + 351 291 700 290



### Recomendações de Segurança no Manuseamento do Betão:

- Deve evitar-se o contacto do betão fresco com os olhos, boca e nariz, recorrendo à utilização de equipamento de protecção individual adequado. Se o betão fresco entrar em contacto com algum destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água corrente limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.
- Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo à utilização de equipamento de protecção individual adequado. Se o betão fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água corrente limpa.
- Respeite as normas de segurança.

