



BETÃO SECO C25 / 30

Introdução:

O Betão Seco C25/30 é um betão seco de comportamento especificado, basta misturar com água para poder utilizar. É produzido em fábrica sob um rigoroso controlo de qualidade e constituída por agregados produzidos na britadeira da Malhadinha e cimento.

Vantagens:

- Redução de espaço em estaleiro;
- Rigor nas dosagens dos componentes.

Modo de aplicação:

O Betão Seco C25/30 deve-se amassar adicionando 11 litros de água por cada 50 litros de betão, após a amassadura o betão deverá ser aplicado nos 60 minutos posteriores e não deve ser adicionada mais água.

Não adicionar outros produtos ao betão.

Campos de aplicação:

- Betão armado no interior de edifícios com baixa humidade;
- Betão armado sujeito a longos períodos de contacto com a água;
- Betão armado em fundações.

Características técnicas:

Resistência à Compressão	Classe de Exposição Ambiental	Teor de Cloretos	Dmáx	Abaixamento (215 a 220 l/m ³)	Massa Volúmica
≥ 30 MPa	XC2 (P)	≤ 0,2 %	20 mm	100 a 150 mm	2500 ± 100 Kg/m ³



Madeira Inerte - Extracção de Saibro, Lda.
 Caminho da Ribeira Grande, nº 79
 Santo António, Funchal 9020-114
 Madeira, Portugal
 E-mail: geral@madeirainerte.pt
 Web: www.madeirainerte.pt
 Telefone: + 351 291 700 290



Recomendações de Segurança no Manuseamento do Betão:

- Deve evitar-se o contacto do betão fresco com os olhos, boca e nariz, recorrendo à utilização de equipamento de protecção individual adequado. Se o betão fresco entrar em contacto com algum destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água corrente limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.
- Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo à utilização de equipamento de protecção individual adequado. Se o betão fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água corrente limpa.
- Respeite as normas de segurança.

